

SCHEDA TECNICA ROCCHETTO ALFA 500 KSD



Descrizione del prodotto

Rocchetto per cemento armato in acciaio saldabile, sostenibile, a aderenza migliorata ad alta duttilità, ottenuto con processo "Tempcore".

Gamma dimensionale

- Diametro: 8 – 16 mm

Confezionamento

Bobine reggiate su 4 posizioni

Peso bobina:

- ~ 3000 kg

Dimensioni bobina:

- \varnothing int. 700 mm
- \varnothing est. 1100 ÷ 1200 mm
- altezza 700 mm

Etichettatura

Ogni bobina è identificata con una etichetta metallica o plastificata che riporta le seguenti informazioni:

- Logo azienda
- Numero di colata
- Diametro
- Peso
- Grado acciaio
- Data di produzione
- Norme di riferimento
- Loghi certificazioni
- QR Code

SCHEDA TECNICA ROCCHETTO ALFA 500 KSD

Certificazione

Ogni fornitura è corredata da certificato 3.1 (UNI EN 10204)

GEOMETRIA NERVATURE E MARCHIO DI LAMINAZIONE



CONFORMITÀ A NORME

Nazione (marca)	Norma	Grado	Qualifica
GRECIA	ELOT 1421-3	B 500 C	✓
ITALIA	D.M. 17/01/2018	B 450 C	✓
GERMANIA	DIN 488	B 500 B	✓
CROAZIA	HRN 1130-2	B 500 B	✓

COMPOSIZIONE CHIMICA

C % max	P % max	S % max	Cu % max	N % max	Ceq. Max
0.22	0.050	0.050	0.80	0.012	0.50
(0.24)	(0.055)	(0.055)	(0.85)	(0.014)	(0.52)

I valori tra parentesi si applicano per analisi sul prodotto

PROPRIETÀ MECCANICHE

Norma	Grado	Re N/mm ²	Rm N/mm ²	Rm/Re	Agt %	A5 %	A10 %
ELOT 1421-3	B 500 C	≥ 500		≥ 1.15 ≤ 1.35	≥ 7.5		
D.M. 17/01/2018	B450 C	≥ 450	≥ 540	≥ 1.15 ≤ 1.35	≥ 7.5		
DIN 488	B 500 B	≥ 500		≥ 1.08	≥ 5		
HRN 1130-2	B 500 B	≥ 500		≥ 1.08	≥ 5		

SCHEDA TECNICA ROCCHETTO ALFA 500 KSD

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE				
\varnothing mm	8	10	12	≥ 14
Indice aderenza fR	≥ 0.040	≥ 0.040	≥ 0.040	≥ 0.056
Indice aderenza fR DIN 488	≥ 0.045	≥ 0.052	≥ 0.056	≥ 0.056